



DESCRIPTION

- Colle de construction sous forme de mastic
- À base d'eau
- Hautes résistances finales
- Propriétés remplissantes
- Force adhésive immédiate : fixation sans clou ni vis
- Ne contient pas de solvants
- Faible odeur

APPLICATIONS

- Collage et jointoyage d'éléments en polystyrène ou polyuréthane expansé.
- Collage sur béton, maçonnerie, plâtre, bois, métaux, PVC, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de mastic	Elastomère synthétique en émulsion dans l'eau
Densité (g/ml)	1.65
Consistance	Pâte
Résistance à la température	-25°C - +70°C
Densité (g/ml)	1.65
Temps ouvert à 23°C et 50% H.R.	13 - 18 minutes
COV	< 50 g/l
Force de traction bois/bois à 20°C (kg/cm²)	45
Durée de conservation du produit non ouvert	15 mois
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.

EMBALLAGE ET COULEURS

25 x cartouche 310ML/carton - 1200 pièces/palette
Blanc

MODE D'EMPLOI

Préparation

- Les surfaces doivent être solides, sèches et exemptes de poussière et de graisse.
- Si nécessaire dégraisser avec Parasilico Cleaner, M.E.K., de l'alcool ou de l'éthanol.
- L'utilisateur doit assurer que le produit employé convient à son utilisation. Si nécessaire, contacter notre service technique.

Pose

- Appliquer en cordon ou en plots sur le matériau ou le substrat.
- Comprimez le matériau à coller dans la bonne position.
- Le repositionnement est possible pendant 30 minutes.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

- Les matériaux lourds excédant 8 kg/m² doivent être supportés pendant 8 à 15 heures.
- Une bonne adhérence est obtenue après 1 heure, mais il est nécessaire d'attendre 24 à 48 heures avant de soumettre le support à la traction.

Nettoyage

- Avant durcissement: nettoyer à l'eau les outils, les surfaces et éliminer les résidus non durcis.

SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

AGREMENTS TECHNIQUES

- Classe d'émission COV française A+: Etiquetage en émission de composants organiques volatiles des produits de construction et décoration.



Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

RAM Chevilles et fixations
8 avenue ampère - ZI de Villemilan
Tél. 01.60.11.63.41
contact@ram.fr